









ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Серия КОЛОРМИКС

Название	Внешний вид	Размер, мм	Вес 1шт., кг	Кол-во штук в 1 м ²	Вес 1 м ² , кг	Вес поддона, т	Кол. м ² на поддоне	Стоимость, руб., с НДС	Ед. изм.
								СМХ1-СМХ21	
Брусчатка		200x100x80	3,7	50	180	2,2	12	1350	1 м2
Плита		300x600x80	32	5.5	176	2.3	12.96		1м2
Паркет		150x450x80	12	14.8	177	1.9	10.8		1м2
Новый город		300x450x80 150x300x80 150x150x80 300x300x80	Комплект 1.44 м2		180	2.3	12.96		1м2
Полигональ комплект		300*200*70	Комплект 1.05м2		160	1.7	10.5		1м2
Брусчатка		200x100x60	2.6	50	130	1.9	14.4	1200	1 м2
Квадрат		200x200x60	5.5	25	138	2.0	14.4		1 м2
Шапка Епископа Комплект		280x238,5x60 198x198x60 198x198/2x60	Комплект 1.32м		138	1.85	13.2		1 м2
Старый город		140*140*60 140*210*60 140*105*60	Комплект 1.34м2		138	1.85	13.4		1 м2
Классика-3 Комплект		112x115x60 115x115x60 172x115x60	Комплект 1.34м		138	1.85	13.4		1 м2
Волна		225x113x60	3,5	39	136,0	1.8	12.8		1 м2
Бордюр тротуарный частичный прокрас		1000x200x80	37.4	1	-	1.8	48 шт.	220	1 шт.

Уникальные эксклюзивные рецептуры изготовления элементов мощения из бетона с включением в лицевой слой различных цветов, представлены в продукции серии Колормикс, которая реализовывает широкие, даже самые изысканные творческие возможности в дизайне ландшафта.

Продукция серии Колормикс – это уникальные элементы мощения из бетона с разнообразными декоративными пигментами, и огромной палитрой оттенков.

Продукция соответствует требованиям ТУ:	Плиты бетонные тротуарные 23.61.11-001-89700440-2018 Камни бетонные бортовые 23.61.11-002-89700440-2018
Класс по прочности на сжатие	Плиты бетонные тротуарные В 22,5 (М6 300) Камни бетонные бортовые В 22,5 (М6 300) и В 30 (М6 400)
Марка по морозостойкости	F200
Истираемость, не более	0,7 г/см ²
Водопоглощение, не более	6,0 %
Поставка осуществляется транспортных поддонах 1000x1200 и 1200x1200 мм., упакованных стрейч пленкой. Для окрашенных бетонных изделий в сухом состоянии допускаются колебания оттенка цвета в разных партиях. На поверхности изделий допускается временное проявление высолов, вымывающихся в процессе эксплуатации.	