


## КАМНИ СТЕНОВЫЕ







Бетонный колотый камень*		250x90x65	3,0 кг	62 шт.	186	1,3 т	432 шт. 7,2 м <sup>2</sup>	Серый	21	-	1 шт.
								Бежевый	-	24	
								красный	26	28	
								коричневый	26	28	
								желтый	-	33	
								оранжевый	-	33	
								черный	33	35	
								зеленый	-	34	
голубой	-	34									

\* - Бетонный колотый камень стеновой

Марка по прочности М 150 Марка по морозостойкости F 100

Коэффициент теплопроводности (Вт/м С) 0,7

Предел огнестойкости 4 часа

Камень** стеновой бетонный КСЛБ – 2ПС М100 F50		390x190x190	20 кг	62,5 шт.	-	1,8 т	90 шт.	серый М100 F50	50	-	1 шт.
Камень*** стеновой керамзито- бетонный КСЛКБ – 2ПС М50 F25		390x190x190	12 кг	62,5 шт.	-	1,3 т	108 шт.	серый М50 F25	62	-	1 шт.
Камень*** стеновой керамзито- бетонный КСЛКБ – 2ПС М50 F25		490x300x185	19 кг	36 шт.	-	0,92 т	48 шт.	серый М50 F25	120	-	1 шт.
Камень** стеновой бетонный КСЛБ – 2ПС М100 F50		490x300x185	35 кг	36 шт.	-	1,7 т	48 шт.	серый М100 F50	100	-	1 шт.
Камень** стеновой перегородочный бетонный КСП Б – 3ПС М75 F50		390x80x190	9 кг	125 шт.	-	1,3 т	140 шт.	серый М75 F50	32	-	1 шт.
Камень*** стеновой перегородочный керамзито- бетонный КСПКБ – 3ПС М35 F15		390x80x190	6 кг	125 шт.	-	0,84 т	140 шт.	серый М35 F15	46	-	1 шт.

\*\* - Бетонный стеновой камень, бетонный стеновой перегородочный камень

Марка по прочности М 50 - 100

Марка по морозостойкости F 25 - 100

Коэффициент теплопроводности (Вт/м С) 0,7

Предел огнестойкости 4 часа

Индекс звукоизоляции (расчетный), дБ 42 - 48

\*\*\* - Керамзитобетонный стеновой камень, керамзитобетонный стеновой перегородочный камень

Марка по прочности М35,50,75,100

Марка по морозостойкости F 15,25,50

Коэффициент теплопроводности (Вт/м С) 0,26-0,28

Индекс звукоизоляции (расчетный), дБ 42 - 48

\*\*\*\*- Керамзитовый стеновой камень (теплоизоляционный)

Марка по прочности М35

Марка по морозостойкости F 15


Коэффициент теплопроводности (Вт/м С) 0,12-0,13

Предел огнестойкости 4 часа

Индекс звукоизоляции (расчетный), дБ 42 - 48

Цена изделий из более высоких марок бетона по прочности увеличивается на 10% от базовой цены на каждые 50 ед. прочности и 25 ед. морозостойкости.

Поставка осуществляется в упаковке на европоддонах, поддоны возвратные, залоговая стоимость 180 руб./шт.

Блок **** вентиляционный ВВВ – 90.30.20 - Б		900x300x200	55 кг	-	-	1,3 т	24 шт.	серый М200 F200	260	-	1 шт.
---	---	-------------	-------	---	---	-------	--------	--------------------	-----	---	-------

\*\*\*\* - Блок вентиляционный

Марка изделия по прочности М100, 200; Марка бетона по прочности М400; Марка бетона по морозостойкости F 150; Средняя плотность (объемный вес), кг/м<sup>3</sup> 2300